

**X.R.D**

fieldNo	Lab No	remarks	
	88-512	Pyroxne (diopsid... )	
		Hematite	
		Amphibole	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
		Clayminerals(vermiculite)	

**X.R.F**

oxides	Concentration (%)	Element	Concentration(ppm)
Na <sub>2</sub> O	0.39	Cr	0.0087
Mgo	9.76	Cc	0.0317
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.2	Cu	0.013
Sio <sub>2</sub>	39.76	Zn	0.011
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.186	Sr	0.0434
SO <sub>3</sub>	0.052	Ba	0.12
K <sub>2</sub> O	2.03		
CaO	14.16		
Tio <sub>2</sub>	1.64		
Mno	0.206		
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18.28		

\* وزن مخصوص

وزن مخصوص خشک	شماره	
۲/۱ gr/cm <sup>3</sup>	۱	نمونه خام ورمیکولیت
۰/۷۸ gr/cm <sup>3</sup>	۲	نمونه منبسط شده

**مشخصات فیزیکی محصول**

ابعاد کیسه ها	نوع بسته بندی	ابعاد size	تیپ ورمیکولیت منبسط شده	ردیف
۶۰cm×۱۰۰cm×۲۵Cm	کیسه های لمینه شده ضد رطوبت دو جداره	> ۵mm	تیپ ۱ (R1)	۱
۶۰cm×۱۰۰cm×۲۵cm	کیسه های لمینه شده ضد رطوبت دو جداره	(۳-۵)mm	تیپ ۲ (R2)	۲
۶۰cm×۱۰۰cm×۲۵cm	کیسه های لمینه شده ضد رطوبت دو جداره	(۱-۳)mm	تیپ ۳ (R3)	۳
۶۰cm×۱۰۰cm×۲۵cm	کیسه های لمینه شده ضد رطوبت دو جداره	(۰-۱)mm	تیپ ۴ (R4)	۴